

《コンクリートに附着した廃油の洗浄》

コンクリートにオイルリムーバーA9を塗布し、スコッチで擦り、水洗い
 コンクリ 1-7

コンクリートの廃油汚れにオイルリムーバーA9を塗布し刷毛でのぼす



少しづつ水をかけながら、刷毛で擦り、スコッチブライトで擦る



廃油はA9で乳化して白くなり、まだ残っていればペーパーでラップ、A7をかける



A7をかけ、3時間後、刷毛擦りで廃油汚れは大半は消えます。全て除去するには
 オイル・シミキャッチャー（粘土）とA7をMIXしてパックして吸い取る。



MIX

アルカリ スーパーA7	オイルシミ キャッチャー	A7とオイル シミキャッチャー	24時間 パック	12時間 パック
----------------	-----------------	--------------------	-------------	-------------

