

# コンクリートのひび割れを簡単に自然美補修

## ひび割れの補修と長期の防水でコンクリートを保護

弱溶剤系Faith guard防水剤XP300で補修後、XP200を2回塗布 コンクリート5-4

【武蔵野美術大学2号館新築工事】

1ミリ以下のクラック

Faith guard防水剤XP300を筆で細く塗布、



#80~100のペーパーで擦る

Faith guard防水剤XP300を筆で細く塗布、



#80~100のペーパーで擦る

Faith guard防水剤XP300を筆で細く塗布しペーパーで擦る



補修完了後Faith guard防水剤XP200をローラーで2回塗布



Faith guard防水剤XP300塗布は普通3回で終了