

# アルミ・アルミサッシの洗浄と保護

## 4-3 アルミ板への塗装 (プライマー & 油性塗料)

金属 4-3

ステンレス金属洗浄剤 S 1 で洗浄後、プライマーと油性塗料でクリアーの保護塗装



アルミ板材に強アルカリ洗浄は厳禁です。アルミが溶けます。

アルミ板に、エクセルプライマーⅡ塗布後に油性塗料でクリアーの保護塗装

エクセルプライマーⅡ塗布 & 油性のラッカースプレー塗布



脱脂洗浄後、エクセルプライマーⅡと油性塗料でクリアーに塗装

中性洗浄剤或は弱酸性洗浄剤で洗浄後、クリアー塗装

