

千葉県市川市の築 50 年の高級木造建築の灰汁洗い

木部アク取用洗剤 A 3 でアク取り洗浄

①



歳月の経過の汚れ、木部アク取り洗剤 A 3 の A B (1 : 1) 混合原液を塗布しました。



劇毒物指定外洗剤
木部アク取り洗剤 A 3



2 ~ 3 分で大量の灰汁が出てきました。浮き出た灰汁を、大量の水で洗い流し。



浮き出た灰汁を、洗剤が木に残らない様に大量の水で洗い流しました。



築50年の木造建築の灰汁洗い、灰汁洗いの注意事項

②

木部シミ抜き用洗浄剤S4でシミ抜き洗浄の注意



S4 吹付け



S4 吹付け

木部アク取り洗浄剤A3の洗浄、水洗い後、木部シミ抜き洗浄剤S4をガンで吹き付け

劇毒物指定外洗浄剤

木部シミ抜き洗浄剤S4



ガン施工可



S4 吹付け



水洗い

S4を吹き付け、30分後水洗いをして、終了。■玄関引き戸は外して別々に洗浄■



乾燥・施工終了

■引き戸は外して洗浄→S4が裏に廻り硝子を傷める可能性

■磨き丸太の皮は劣化→一皮剥く



引戸のガラスは弱い

