

木材への油じみ（寺社への廃油）の除去

白木①-13

神社、仏閣への廃油事件を契機に研究しました。住宅の床への油じみにも応用出来ます



被害の寺院



サラダ油



特注オイル・シミキャッチャー



粘土Aと油分解剤Bを混ぜ
粘土状にして板に塗布

24時間、サラダ油を木部に浸み込ませる



貼り付けた混合粘土にラップする



AとBを混ぜた混合粘土状を板に塗布



貼り付けた時間毎の油吸着を確認しました



24時間後

12時間後

6時間後

24時間

12時間

6時間

石材への油じみも洗剤 A7 との混合粘土 24 時間で除去

