

ウッドデッキ等劣化したオイルステイン塗料の剥離

水性剥離スーパーA 8

塗膜剥離②-1

新設時のデッキ美感に戻す完全剥離：塗装の美感・白木の美感



剥離スーパー A8 塗布
3～5 分後にスコッチ
で擦り落とす。

剥離スーパー A8 は強アルカリ
この為、木は茶色く変色します
白木美を出すならS 4を塗布



劣化したオイルステイン塗材に水性剥離スーパーA 8を塗布します。現場では噴霧機もOKです




3～5分経過後、スコッチ等で擦り落とします。黒や濃いオイルステインは多少時間を置いて下さい。



再塗装しない場合、乾燥で終了

白木美を生かすなら

S 4 塗布で白木美感再現



A 8 で剥離、水洗い後、直ちに、
シミ抜き洗浄剤 S4 を塗布

シミ抜き洗浄剤 S4



WG6 で白木のデッキに

