

鹿沼市の『かび』汚れの大谷石塀の改修

《かびで汚れた大谷石を洗浄し、Water Proofで防水・防かびに》 2-3

煤煙とかびで汚れた大谷石



汚れ・カビと雨水で劣化



カビ取り洗浄剤A2を使用



AB液をA4:B1に混合します。

2.5L
5L
20L

カビ取り洗浄剤A2混合液を2倍希釈で、大谷石全体に塗布、20~30分後に水洗いを開始



家庭用洗浄器で10cm位離して、水洗いを行いました




水性防水剤 Water Proof



塗装完了後

大谷石乾燥後、Water Proofを2回塗布しました



シリ:

シリコンの防水層が大谷石内部に形成されます

