

剥離スーパーM8でタイルに附着した塗料を剥離

タイル壁面で黄変したタイルクリアー・水性塗料の剥離

7-1

壁面で黄変したタイルクリアーの剥離は M8 を塗布し、スコッチで擦り、水洗い

M 8



M8を塗布



5-10 分後水に濡れたスコッチで擦り落とす



夏は塗膜の軟化が早くなります。

剥離スーパーM8は水溶性です。有機系塗膜は柔らかくなり M8 と一体化します。クリア塗料は M8 と一緒に水に溶け、流れます。

注意：無機系の塗料並びに、耐震補強の厚い有機系の塗膜は剥離出来ません。事前に確認して下さい。

有機系の水性塗料の剥離確認：水性塗料がタイルに附着した場合

タイル壁面・床に附着した塗料の剥離

タイルに塗料



M 8



M8を塗布



塗料が軟化します



夏は塗膜の軟化が早い。

安全です 5-10 分後水に濡れたスコッチで擦り落とす



指で確認



濡れたスコッチで擦り落とす

